

Расшифровка маркировки цемента:

ПЦ-портландцемент

I-тип портландцемента (от 0% до 5% минеральных добавок)

II- портландцемент с добавками (от 6% до 35% минеральных добавок)

500 – марка цемента (предел прочности при сжатии в 28-ми суточном возрасте)

400 – марка цемента (предел прочности при сжатии в 28-ми суточном возрасте)

Н-портландцемент на основе клинкера нормированного состава.

А - указание на то, какой процент ввода минеральных добавок, а именно от 6% до 20%,

Б – указание на то, какой процент ввода минеральных добавок, а именно от 21% до 35%,

Ш – обозначение (сокращенно) шлака и говорит о том, что в качестве минеральной добавки комбинат использует гранулированный доменный шлак.